



## KERAFINE 4MW

**Description :** Cire de paraffine Kérafine 4MW

**Propriétés :**

	<b>Méthode</b>	<b>Résultat</b>	<b>Spécifications</b>
<b>Point de figeage</b>	ISO 2207	70.0 – 80.0	°C
<b>Teneur en huile</b>	DIN 51531	0.00 – 2.50	%
<b>Pénétration (25°C)</b>	DIN 51579	25 – 30	1/10mm
<b>Couleur Saybolt</b>	ASTM D156	20 – 30	
<b>Viscosité cinématique (100°C)</b>	ASTM D7042	13.0 – 16.0	mm <sup>2</sup> /s
<b>Demande de FDA</b>	FDA § 172.886(b)	correspond	
<b>Demande USP/Microwax</b>	USP	correspond	

**Conditionnement :**

Ce produit est livré en plaques (5 plaques par cartons), dans des cartons de 25kg sur des palettes de 1000kg.

**1 février 2021**

**Active**

Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05

**Distribution**

SIREN : 432 961 134    SIRET : 432 961 134 00025  
123 rue Marie Curie – 26780 CHATEAUNEUF du RHONE  
SAS ADC Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros  
RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134

**Company**

E-mail : [contact@adc-solution.com](mailto:contact@adc-solution.com)