

KERAFINE 95

Description : Cire de paraffine KERAFINE 95

Propriétés :

	Méthode	Résultats	Spécifications
Point de figeage	ASTM D 938	73 – 77	°C
Viscosité Brookfield (100°C)	ASTM D 3236	7 – 12	cPs
Pénétration (25°C)	ASTM D 1321	5 – 8	1/10mm
Couleur ASTM	ASTM D 1500	<0.5	

Conditionnement :

Ce produit est livré en pastilles, dans des sacs de 25kg.

1 février 2021

Active

Distribution

Company

Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05

E-mail : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00025
123 rue Marie Curie – 26780 CHATEAUNEUF du RHONE
SAS ADC Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros
RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134