

## **KERAFINE CF N1**

**Description :** Cire de paraffine

## **Propriétés:**

	Méthode	Résultat	Spécifications
Etat physique (25°C)		Solide	
Couleur	ASTM D1500 – 12	0.5	max
Odeur	ASTM D1833 – 87	1	max
Point de fusion	ASTM D938 – 12	47 - 54	°C
Pénétration de l'aiguille (25°C)	ASTM D1321 – 16a	60 - 140	dmm
Viscosité (100°C)	ASTM D445 – 15a	3 - 9	cSt

## **Conditionnement:**

Ce produit est livre en plaques (5 plaques par cartons), dans des cartons de 25kg.

01 February 2021

E-mail: contact@adc-solution.com

Active <u>Distribution</u> Company

Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05