PRG 700

Description : Cire de paraffine PRG 700

Propriétés :

	Méthode	Résultats	Spécifications
Point de figeage	ASTM D 938	66 – 69	°C
Viscosité cinématique (100°C)	ASTM D 445	5.5 – 7.5	CST
Pénétration (25°C)	ASTM D 1321	<= 20	1/10mm
Teneur en huile	ASTM D 721	<= 0.5	% P
Couleur Saybolt	ASTM D 156	</= +25	

Conditionnement :

Ce produit est conditionné dans des cartons de 24kg.

01 février 2021

Active Distribution Company
Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05 E-mail : contact@adc-solution.com
SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00025
123 rue Marie Curie – 26780 CHATEAUNEUF du RHONE
SAS ADC Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros
RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134