



CIRE DE SOJA + COCO C6

Description : Cire de soja + coco v C6

Caractéristiques :

	Méthode	Valeurs	Spécifications
Couleur rouge	AOCS Cc 13j-97	<= 2.0	
Acide gras libres, Oléique (282)	AOCS Ca 5a-40	<= 0.1	%
Indice de peroxyde	AOCS Cd 8b-90	<= 1.5	meq/kg
Point de fusion	AOCS Cc 18-80	51 – 54	°C

Conditionnement :

Plaques dans des cartons de 27kg environ.

1 février 2021

Active

Distribution

Company

Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05

E-mail : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00025
 123 rue Marie Curie – 26780 CHATEAUNEUF du RHONE
 SAS ADC Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros
 RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134