

CIRE DE COLZA MOULEE

Description : Huile de colza solidifiée

Caractéristiques :

	Norme	Valeurs	Spécifications
Point de solidification	ASTM D 938	30 - 50	°C
Point de fusion	ASTM D 3954	55 - 65	°C
Pénétration à 25°C	ASTM D 1321	environ 20	0.1mm
Couleur	VISUAL		LIGHT IVORY

Conditionnement :

Microbilles en sacs de 20kg environ.

21 décembre 2022

Active

Distribution

Company

Phone : + 33 (0) 4 75 54 35 05

E-mail : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00025
123 Rue Marie Curie – CHATEAUNEUF-DU-RHONE

SAS Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros – RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134