

KERAFINE 52/54 - Pastille

Description : Cire de paraffine Kérafine 52/54

Propriétés :

	Méthode	Résultat	Spécifications
Point de fusion	ASTM D87	52.90	°C
Teneur en huile	ASTM D721	0.43	%massique
Couleur (saybolt)	ASTM D156	+28.37	
Stabilité à la lumière		-	
Pénétration (25°C)	ASTM D1321	+16.5	1/10mm
Pénétration (37.8°C)	ASTM D1321	-48	1/10mm
Viscosité cinématique (100°C)		-3.514	mm ² /s
Viscosité cinématique (98.8°C)		-	mm ² /s
Odeur	ASTM D1833	0	
Impuretés mécaniques et eau	Observation	Négatif	
Solubilité des acides/bases	SH/T0407	Négatif	
Point éclair		-	
Indice peroxyde		-	

Conditionnement :

Ce produit est livré en sac de pastille de 25kg.

21 décembre 2022

Active

Distribution

Company

Phone : + 33 (0) 4 75 54 35 05

E-mail : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00025
123 Rue Marie Curie – CHATEAUNEUF-DU-RHONE

SAS Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros – RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134